

# FCIÖ-Merkblatt 13

## Kleben von textilen Bodenbelägen

Stand: Juni 2023

Erstellt vom Fachverband der Chemischen Industrie Österreichs (FCIÖ)

Mit freundlicher Unterstützung der Technischen Kommission Bauklebstoffe (TKB)  
basierend auf dem TKB-Merkblatt 13, Stand Juli 2022

unter Mitwirkung von der

Bundesfachgruppe der Sachverständigen für Fußbodentechnik

## Inhaltsverzeichnis

1	Präambel .....	3
2	Einleitung.....	3
3	Klassifizierung von textilen Bodenbelägen .....	3
4	Klebstofftypen für textile Bodenbeläge .....	3
4.1	Dispersionsklebstoffe .....	4
4.2	Fixierungen und Rutschbremsen.....	4
4.3	Trockenklebstoffe .....	4
4.4	Dispersions-Kontaktklebstoffe .....	5
5	Verlegen von textilen Bodenbelägen .....	5
5.1	Untergründe.....	5
5.2	Verlegebedingungen .....	5
5.3	Kleben von textilen Bodenbelägen .....	5
5.4	Verlegung von lose ausgelegten sowie wiederaufnehmbar geklebten (fixierten) Teppich-Fliesen .....	9
6	Relevante Normen und Merkblätter.....	10
6.1	Allgemeines, Vorbemerkungen.....	10
6.2	Arbeitsschutz und Verbraucherschutz .....	10
6.3	Normen für Untergründe und Verlegewerkstoffe .....	11
6.4	Normen für Bodenbeläge .....	12
6.5	Normen für Verlegewerkstoffe .....	12
6.5	Normen für Bodenbelagsarbeiten.....	13
6.6	Technische Merkblätter des FCIÖ .....	14
6.7	Sonstige Normen und Merkblätter .....	15

# 1 Präambel

Dieses Merkblatt wurde auf Basis des TKB-Merkblattes 13, Stand Juli 2018 mit freundlicher Unterstützung und Genehmigung der TKB erstellt. Unter [www.klebstoffe.com](http://www.klebstoffe.com) sind weitere Merkblätter und Publikationen verfügbar.

## 2 Einleitung

Dieses Merkblatt gibt Hinweise für den Bodenleger zur Auswahl von Verlegewerkstoffen zur Klebung von textilen Bodenbelägen. Bei der Verlegung sind die belagsspezifischen Eigenschaften zu beachten.

Dieses Merkblatt behandelt als Verlegemethode die vollflächige Klebung/Fixierung von textilen Bodenbelägen in Bahnenform sowie die Verlegung von lose ausgelegten sowie geklebten wiederaufnehmbaren (fixierten) Teppich-Fliesen. Sonderkonstruktionen, wie z. B. Sportbodenkonstruktionen werden nicht beschrieben.

## 3 Klassifizierung von textilen Bodenbelägen

Die verschiedenen Herstellungsverfahren führen zu unterschiedlich aufgebauten Belagsarten, die sich in Nutzsicht und Belagsrücken unterscheiden können. Sie bestehen aus synthetischen und/oder natürlichen Fasern und Garnen. Maßgeblich für die Klebstoff-/Fixierungsauswahl und -auftragsmenge sowie die Verlegeart sind die Rückenausstattung, die Steifigkeit der Belagskonstruktion und der Untergrund.

Unterschiedliche textile Bodenbeläge werden in den folgenden Normen beschrieben:

- ÖNORM EN 1307, Textile Bodenbeläge – Einstufung
- DIN ISO 2424, Textile Bodenbeläge - Begriffe

## 4 Klebstofftypen für textile Bodenbeläge

Textile Bodenbeläge werden mit lösemittelfreien, emissionskontrollierten, z. B. sehr emissionsarmen Klebstoffen nach EMICODE oder ausgezeichnet mit dem Blauen Engel, geklebt/fixiert. Es sind nur Produkte zu verwenden, die für die Verlegung der jeweiligen textilen Bodenbeläge als geeignet ausgewiesen sind. Die Hinweise zur jeweils erforderlichen Auftragsmenge und zur zugehörigen TKB-Spachtelzahnung bzw. Auftragsrolle sind zu beachten.

## 4.1 Dispersionsklebstoffe

Dispersionsklebstoffe bestehen aus in Wasser dispergierten (fein verteilten) organischen Bindemitteln, anorganischen Füllstoffen und Additiven. Die Abbinde erfolgt physikalisch durch Verdunsten des Wassers. Das Abbindeverhalten von Dispersionsklebstoffen wird wesentlich durch die raumklimatischen Bedingungen sowie die Saugfähigkeit des Untergrundes beeinflusst. Hohe Temperaturen und/oder niedrige Luftfeuchten beschleunigen, niedrige Temperaturen und/oder hohe Luftfeuchten verlangsamen die Abbinde.

Für die flächige Klebung werden Dispersionsklebstoffe üblicherweise mit der empfohlenen TKB-Spachtelzahnung einseitig auf den belegreifen Untergrund aufgetragen.

## 4.2 Fixierungen und Rutschbremsen

Die Stärke der Arretierung der Teppich-Fliesen und damit deren Beanspruchbarkeit während der Nutzung sind geringer als bei der dauerhaften Klebung, um bei Nutzung und Rückbau eine leichte Entfernbarkeit zu gewährleisten.

Fixierungen sind pastös und können mit Spachtelzahnungen oder einer geeigneten Rolle aufgetragen werden. Bei der Verlegung auf nicht saugfähigen Untergründen ist bei einigen Produkten die nachträgliche Entfernung der Fixierung möglich.

Fixierungen für wiederaufnehmbar geklebte Teppich-Fliesen arretieren den Bodenbelag nur schwach.

Rutschbremsen sind flüssige Produkte, die mit einer feinporigen Schaumstoffwalze unter Verwendung eines Abstreifgitters dünn aufgetragen werden und primär das Verrutschen von lose verlegten Teppich-Fliesen verhindern sollen.

Die Unterscheidung zwischen Fixierungen und Rutschbremsen sind fließend und lassen sich nicht anhand von technischen Werten einordnen. Von daher sind die Empfehlungen der Klebstoff- und Bodenbelagshersteller zu beachten.

## 4.3 Trockenklebstoffe

Trockenklebstoffe sind beidseitig selbstklebende Bahnen und Bänder in Rollenform unterschiedlicher Breite. Trockenklebstoffe werden vom Hersteller werksseitig gebrauchsfertig hergestellt und benötigen somit keine Ablüfte-, Abbinde- und Trockenzeiten. Sie sind nach der fachgerechten Verlegung sofort belastbar.

Trockenklebstoffe sind je nach Typ und Einsatzgebiet unterschiedlich aufgebaut (Klebstoffzusammensetzung, mit oder ohne Träger, Trägerart, Klebefilmdicke, permanent klebend oder wiederaufnehmbar). Der Trockenklebstoff muss daher passend zur jeweiligen Anforderung ausgewählt werden. (siehe auch FCIÖ-Merkblatt 12).

## 4.4 Dispersions-Kontaktklebstoffe

Dispersions-Kontaktklebstoffe werden im Kontakt-klebeverfahren verarbeitet. Sie werden beidseitig, d. h. sowohl auf den vorbereiteten Untergrund als auch auf den Belagsrücken aufgetragen und vor dem Einlegen des Bodenbelags ausreichend lange abgelüftet. Sie werden überwiegend bei klein-flächigen Verlegungen, wie der Klebung von Sockelleisten sowie der Belegung von Treppen und formgebenden Untergründen, eingesetzt.

# 5 Verlegen von textilen Bodenbelägen

## 5.1 Untergründe

Die ÖNORM B 2236 „Bodenbeläge und Holzfußböden“, die ÖNORM B 5236 „Planung und Ausführung von Bodenbelags- und Holzfußbodenarbeiten“, sowie das FCIÖ-Merkblatt 8 „Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen für Bodenbelag- und Parkettarbeiten“ enthalten detaillierte Anweisungen und eine Beschreibung der notwendigen Prüfungen.

## 5.2 Verlegebedingungen

Die Bodenbeläge sind vor der Verlegung entsprechend den Herstellervorgaben zu temperieren. Bei der Verlegung sollte die relative Luftfeuchte vorzugsweise im Bereich von 40 – 65 % liegen, jedoch 75 % nicht überschreiten. Die Lufttemperatur, sowie die Temperatur der zur Verwendung kommenden Materialien, z. B. Belag und Klebstoff, müssen bei der Verarbeitung mindestens 18 °C aufweisen. Die Bodentemperatur muss mindestens 15 °C betragen. Weitere detaillierte Angaben zu Raumklima, Akklimatisierung und Verlegung sind im TKB-Merkblatt 17 "Raumklima" aufgeführt.

Die Schaffung und Einhaltung der notwendigen raumklimatischen Bedingungen obliegt dem Auftraggeber. Bei Verwendung von Dispersionsklebstoffen dürfen dampfdiffusionsoffene Beläge nach der Verlegung mindestens 24 Stunden lang nicht abgedeckt werden. Frühzeitige Beanspruchungen während der Abbindephase des Klebstoffes können zu Dimensionsänderungen der Beläge führen. Das Belasten mit Möbeln jeglicher Art sollte erst nach dem vollständigen Abbinden des Klebstoffs erfolgen.

Davon abweichende Vorgaben der Verlegewerkstoff- und Bodenbelagshersteller sind zu beachten.

## 5.3 Kleben von textilen Bodenbelägen

### Allgemeingültiger Hinweis:

Im Falle einer Renovierung müssen alte Klebstoff- und Spachtelmassenschichten vollständig entfernt werden. Damit werden mögliche Probleme, wie Beeinträchtigung der Raumluftqualität oder geringere Verbundfestigkeiten, vermieden. Hierbei handelt es sich um eine besondere Leistung. Verbleiben diese in Ausnahmefällen, bedarf es hierzu einer Vereinbarung mit dem Auftraggeber.

Für das Kleben kommen unter Punkt 4 beschriebene Klebstoffe zur Anwendung. Dabei sind die Vorgaben des Bodenbelags- sowie des Klebstoffherstellers einzuhalten. Ggf. sind Anforderungen an die Baustoffklasse zu berücksichtigen.

### 5.3.1 Kleben von textilen Bodenbelägen in Bahnen einschließlich Nahtkantenschnitt

Textile Bodenbeläge werden im Regelfall mit beschnittener Kante geliefert. Ist davon abweichend ein Kantenschnitt vorgeschrieben oder erforderlich, müssen immer beide Bahnenkanten vom Bodenleger beschnitten werden. Üblicherweise sind Teppichböden (je nach Herstellungsverfahren versetzt oder parallel) in der Florgasse zu schneiden bzw. überlappend durchzuschneiden und im Klebstoffbett stumpf und dicht zu stoßen. Davon abweichend ist es bei bedruckten Teppichböden oft notwendig, passgenau entlang der Mustergrenze zu schneiden. Hierzu sind die Herstellerhinweise zu beachten. Ausgefranztes Pol-fasermaterial ist mittels einer Florschere zu entfernen.

Nadelvliesbeläge werden vor dem Klebstoffauftrag überlappend entlang einer Schiene durchgeschnitten. Nur ein exakt ausgeführter Nahtschnitt gewährleistet einen passgenauen Nahtschluss. Auf keinen Fall darf der Doppelnahtschnitt im Klebstoffbett ausgeführt werden!

Die vorbereiteten Textilbelagsbahnen werden am effektivsten verlegt, indem die beiden in der Raummitte aneinander liegenden Bahnen an den Längsseiten über die Breite zurückgeschlagen werden (Bild 1). Die Bahn, von der man wegarbeitet wird dabei zu ca. 2/3 zurückgeschlagen und die Bahn zu der hin gearbeitet wird, entsprechend zu etwa 1/3 zurückgeklappt.

Beim Aufnehmen stellt man sich auf die Bahn, um ein Verrutschen zu vermeiden.

Danach wird der Textilbelag in das Klebstoffbett eingelegt. Musterverzüge bei gemusterten Belägen oder offene Nähte können mittels Nahtklammern oder Knie-/Doppelkopfspanner angeglichen bzw. geschlossen werden. Gerade bei gemusterten Belägen sollte daher in Abhängigkeit von der Bahnenlänge ein Klebstoff mit einem ausgewogenen Verhältnis zwischen ausreichend offener Zeit und Klebkraftentwicklung gewählt werden. Bei einem abgebundenen Klebstoff ist kein Ausspannen mehr möglich.

Nach dem Ausrichten den Belag gut anreiben. Dann wird mit einer bei 500 mm breiten, mindestens 50 kg schweren, mehrgliedrigen Walze angewalzt. Nach ca. 30 – 45 Minuten wird das Anwalzen wiederholt. Ist die erste Naht fertiggestellt, wird mit den anderen Bahnen ebenso verfahren.




Bild 1

Vorteile dieser Vorgehensweise:

- Die Belagsbahnen können kontrolliert aufgenommen werden, ohne zu verrutschen.
- Die Belagsbahnen können genau dorthin zurückgelegt werden, von wo sie aufgenommen wurden.
- Der Klebstoffauftrag erfolgt nur auf der relativ kleinen freien Fläche der zurückgeklappten Bahnen.
- Eine Nahtkorrektur ist an einer nur zu 1/3 geklebten Bahn einfacher.

Manche Nadelvliesbeläge können für die beschriebene Verlegeart zu störrisch sein. In diesem Fall werden die Bahnen bis zur Hälfte ihrer Länge zurückgeschlagen (Bild 2). Danach wird der Klebstoff kontinuierlich komplett von einer bis zur anderen Seite des Raumes aufgetragen. Die Bahnen werden dann innerhalb der offenen Zeit des Klebstoffs nacheinander eingelegt und mit einer bei 500 mm breiten, mindestens 50 kg schweren, mehrgliedrigen Walze angewalzt. Nach ca. 30 - 45 Minuten wird das Anwalzen wiederholt.




Bild 2

### 5.3.2 Kleben von gekettelten Sockelleisten

Für das Kleben von gekettelten Sockelleisten werden sowohl Trockenklebstoffe (siehe FCIÖ-Merkblatt 12) als auch Dispersions-Kontaktklebstoffe empfohlen. Vor dem Kleben der Sockelleisten müssen die Wände trocken sein und bleiben, ausreichend tragfähig, eben, staubfrei und frei von haftungsmindernden Stoffen sein. Bei der Verwendung der genannten Klebstoffe müssen die zu klebenden Teile passgenau eingelegt werden, da eine nachträgliche Korrektur nur schwer möglich ist. Sie müssen anschließend sofort sehr kräftig und vollflächig angedrückt und angeklopft werden. Die Sockelleisten dürfen beim Anbringen nicht gedehnt werden. Nur so sind spätere Schrumpfungen zu vermeiden.

### 5.3.3 Kleben von textilen Bodenbelägen auf Treppen

Die Verlegung textiler Bodenbeläge auf Treppen stellt allein durch die Besonderheit der Geometrie eine Herausforderung an den Bodenleger und die verwendeten Verlegewerkstoffe dar. Grundsätzlich gelten die in den Merkblättern unter 5.1 genannten Anforderungen an den Untergrund auch für Verlegungen auf Treppen. Zusätzlich dürfen Stufen keine scharfen Kanten aufweisen, die Treppenkanten müssen mindestens in einem Radius von 10 mm ausgeführt sein. Wegen der hohen Belastung ist besonderes Augenmerk auf die Eignung des Belages für die Verlegung auf Treppen zu richten. Anders als bei

ausschließlich vertikal verlegten Flächen gibt es eindeutige Festlegungen in Bezug auf die Verlegerichtung des Belages. Den Belag vor dem Klebstoffauftrag passgenau zuschneiden und ggf. durch vorknicken und erwärmen an das Profil der Treppe anpassen.

Bedingt durch die Funktion der Treppe, steht oftmals eine schnelle Nutzbarkeit nach der Verlegung im Vordergrund. Daher kommen in erster Linie Kontaktklebstoffe und Trockenklebstoffe für die Verlegung in Betracht.

#### **5.3.4 Kleben von textilen Bodenbelägen mit leitfähigen Verlegewerkstoffen**

Wenn eine ableitfähige Verlegung gefordert ist, kann der textile Bodenbelag entsprechend der Herstellerangaben auf ein Ableitsystem verlegt werden. Dieses muss immer fachgerecht geerdet werden, um funktionsfähig zu sein. Dafür müssen bauseits, entsprechend der Flächengröße, geeignete Anschlüsse zum Potenzialausgleich vorhanden sein. Der Anschluss des Ableitsystems an die Erdung erfolgt über ein Kupferband und darf nur durch einen fachkundigen Elektromonteur erfolgen. Alle ca. 30 m<sup>2</sup> ist ein Anschluss mit einem mindestens 1 m langen Kupferband zum Potenzialausgleich notwendig. Bei großen Flächen sollte der Abstand zwischen den einzelnen Anschlüssen 10 m nicht überschreiten. Die Querleitfähigkeit kann wahlweise über ein entsprechendes Kupferbandnetz oder über einen leitfähigen Vorstrich hergestellt werden. Für die Leitfähigkeit vom Belag zur Querleitschicht ist in jedem Fall ein leitfähiger Klebstoff zu verwenden. Hier sind die Vorgaben von Belags- und Verlegewerkstoffhersteller einzuhalten.

#### **5.3.5 Kleben von textilen Bodenbelägen auf Unterlagen**

Grundsätzlich gilt, dass die Kombination Bodenbelag/Unterlage andere technische Eigenschaften aufweist als der Bodenbelag selbst. Dies gilt z. B. für das Brandverhalten, das Eindruckverhalten, den Wärmedurchlasswiderstand oder für das Verhalten bei Stuhlrollenbeanspruchung.

Die Funktionsfähigkeit der jeweiligen Kombination aus textilem Bodenbelag und Unterlage ist von den jeweiligen Herstellern zu bestätigen. Bei der Verlegung ist darauf zu achten, dass die Bahnenkanten von Unterlage und textilem Bodenbelag nicht deckungsgleich verlaufen. Die Verlegehinweise der Hersteller hinsichtlich der Verlegerichtung sind zu beachten.

### **5.4 Verlegung von lose ausgelegten sowie wiederaufnehmbar geklebten (fixierten) Teppich-Fliesen**

Teppich-Fliesen bedürfen aufgrund ihrer Konstruktion zu ihrer Funktionsfähigkeit abhängig vom Flächengewicht nicht notwendigerweise einer voll-flächigen Klebung. Diese Teppich-Fliesen können wiederholt aufgenommen und wieder verlegt werden, unabhängig davon, ob sie lose ausgelegt, auf einer Rutschbremse verlegt oder wiederaufnehmbar geklebt sind.

Nach ÖNORM EN 1307 sind für Teppich-Fliesen, die für lose Auslegen oder wiederaufnehmbare Kleben vorgesehen sind, Schüsselungen/Wölbungen bis maximal 2 mm zulässig. Durch eine Rutschbremse können solche Verformungen nicht reduziert werden.



Die Verlegerichtung ist in der Regel auf der Rück-seite der Fliesen angegeben. Bezüglich der Verlegerichtung sind die Herstellerangaben zu beachten.

Nach dem Ausmessen des Raumes beginnt die Verlegung in der Raummitte. Es hat sich bewährt, dass die Verlegung entlang eines exakt rechtwinkligen Schnurschlages durchgeführt wird. Hier werden zunächst 4 Fliesen fixiert und dienen als Anschlag für die weitere Verlegung. Die weitere Verlegung erfolgt stufenförmig und fugendicht. Insbesondere ist darauf zu achten, dass überstehende Florkanten von Velourfliesen nicht eingeklemmt oder abgeknickt werden.

Kleinstzuschnitte im Rand-/Wandbereich, insbesondere im Türbereich sollten vermieden werden. Ggf. sind Randstreifen besonders zu fixieren. Beim Ausmessen der Flieseneinteilung ist darauf zu achten, dass Randstreifen die Größe einer halben Fliesenlänge aufweisen sollten.

Generell ist bei der Auswahl der Verlegerichtung die Lichtrichtung hinsichtlich „Hell-Dunkeleffekte“ zu beachten.

Die aufgetragene Rutschbremse oder Fixierung muss vor dem Auflegen der Teppich-Fliesen voll-ständig getrocknet sein. Zu frühes Einlegen der Fliesen erzeugt statt der rutschbremsenden oder fixierenden Wirkung eine feste Klebung und kann bei der Wiederaufnahme der Teppich-Fliesen zu deren Beschädigung führen.

#### **5.4.1 Verlegung auf Doppelböden**

Bei Doppelbodensystemen muss darauf geachtet werden, dass die Rutschbremse oder Fixierung nicht zwischen die einzelnen Doppelbodenplatten gelangt, da dadurch die Plattenkanten verkleben und die Aufnahme einzelner Doppelbodenplatten erschwert wird. Dies gilt auch für einen möglichen Auftrag einer Grundierung. Das Verkleben der Plattenkanten kann durch Abkleben der Fugen oder den Auftrag der Fixierung sukzessive Platte für Platte verhindert werden. Klebebänder über den Fugen sind vor der Verlegung der Teppich-Fliesen wieder zu entfernen.

Bei der Verlegung auf Doppelbodenplatten soll darauf geachtet werden, dass die Kanten der Fliesen versetzt zu den Kanten der Doppelboden-elemente liegen.

#### **5.4.2 Ableitfähige Verlegung**

Die ableitfähige Verlegung erfolgt wie unter 5.3.4 beschrieben. Anstelle der leitfähigen Klebstoffe werden leitfähige Fixierungen eingesetzt. Oftmals wird dazu der Fixierung für Teppich-Fliesen ein Leitfähigkeitszusatz beigemischt.

#### **5.4.3 Aufnahme und Wiederverwendung**

Um eine fachgerechte Wiederverlegung zu gewährleisten, muss die Wiederaufnahme der Beläge durch einen Fachverleger durchgeführt werden. Hierzu sind die Teppich-Fliesen sorgsam aufzunehmen, insbesondere nicht an einer Ecke beginnend diagonal abzuziehen, da dabei Verzüge entstehen können, und geordnet an einem klimatisierten

Ort zu lagern. Beim Aufnehmen der Fliesen ist darauf zu achten, dass die Rutschbremse oder die Fixierung nicht durch Staub oder andere Verschmutzungen beeinträchtigt wird. Die aufgedeckten Bodenflächen mit dem frei-gelegten Rutschbremse-/Fixierungsfilm werden durch geeignete Maßnahmen, z. B. Auflegen einer PE-Folie, vor Staub und Verschmutzungen geschützt.

Bei der Wiederverlegung der Teppich-Fliesen ist darauf zu achten, dass jede Fliese an ihrer ursprünglichen Stelle zur Wiederverlegung kommt, um das ursprüngliche Gesamtbild wieder herzustellen. Somit wird gewährleistet, dass die ursprünglichen Farbnuancen im Gesamtbild erhalten bleiben.

## **6 Relevante Normen und Merkblätter**

### **6.1 Allgemeines, Vorbemerkungen**

Das vorliegende Verzeichnis an Normen und Merkblättern stellt kein umfassendes Verzeichnis aller für die einzelnen Punkte relevanten verfügbaren Normen dar, sondern beinhaltet nur jene Dokumente, welche für den jeweiligen Titel und Anwendungsbereich der Richtlinie relevant sind. Aufgrund der ständigen Entwicklung sowohl bei den Produkten wie auch im Bereich der Normung kann dieses Verzeichnis nie „tagesaktuell“ sein, sondern entspricht dem Stand des Ausgabedatums. Normen und Merkblätter sind daher ohne Ausgabedatum angeführt und immer in der jeweils aktuellen Version anzuwenden. (Ausnahme: ÖNORM DIN 18202:2013-12-15)

### **6.2 Arbeitsschutz und Verbraucherschutz**

#### **Leitfaden gefährliche Arbeitsstoffe**

Ausgabe: Februar 2016 (4. Auflage)

Allgemeine Unfallversicherungsanstalt (AUVA), Wien

#### **Technische Regeln für Gefahrstoffe (TRGS)**

(<https://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/TRGS/TRGS.html>)

#### **TRGS 430**

Isocyanate - Gefährdungsbeurteilung und Schutzmaßnahmen

Ausgabe: März 2009

Zuletzt geändert und ergänzt: GMBI Nr. 18/19 (04.05.2009)

Ausschuß für Gefahrstoffe (AGS).

#### **TRGS 519 -**

Asbest: - Abbruch-, Sanierungs- oder In-standhaltungsarbeiten

Ausgabe: Jänner 2014

Zuletzt geändert und ergänzt: GMBI Nr. 40 (17.10.2019)

Ausschuß für Gefahrstoffe (AGS).

**TRGS 559 -**

Quarzhaltiger Staub

Ausgabe: April 2020

Zuletzt geändert und ergänzt: GMBI Nr. 19 (05.06.2020)

Ausschuß für Gefahrstoffe (AGS).

**TRGS 610 -**

Ersatzstoffe und Ersatzverfahren für stark lösemittelhaltige Vorstriche und Klebstoffe für den Bodenbereich

Ausgabe: Jänner 2011

Ausschuß für Gefahrstoffe (AGS).

**TRGS 900**

Arbeitsplatzgrenzwerte

Ausgabe: Januar 2006

BArBI Heft 1/2006, S. 41-55

Zuletzt geändert und ergänzt: GMBI 2020 Nr.42 (27.10.2020)

Ausschuß für Gefahrstoffe (AGS)

**TRGS 907**

Verzeichnis sensibilisierender Stoffe und von Tätigkeiten mit sensibilisierenden Stoffen

Ausgabe: November 2011

Ausschuss für Gefahrstoffe (AGS)

**GISCODE für Verlegewerkstoffe**

aktuelle Fassung (<http://www.bgbau.de/gisbau/giscodes>)

Gefahrstoff Informationssystem der Berufsgenossenschaften der Bauindustrie; Frankfurt

**EMICODE für Verlegewerkstoffe**

aktuelle Fassung (<http://www.emicode.com/de/>)

Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe e.V. (GEV)

## 6.3 Normen für Untergründe und Verlegewerkstoffe

**ÖNORM B 2232**

Estricharbeiten - Werkvertragsnorm

**ÖNORM B 3732**

Planung und Ausführung von Estricharbeiten

**ÖNORM EN 923**

Klebstoffe; Benennungen und Definitionen

**ÖNORM EN ISO 22636**

Klebstoffe; Klebstoffe für Bodenbeläge, Anforderungen an das mechanische und elektrische Verhalten

## **6.4 Normen für Bodenbeläge**

### **ÖNORM EN 1307**

Textile Bodenbeläge – Einstufung

### **ÖNORM ISO 2424**

Textile Bodenbeläge - Begriffe

### **ÖNORM CEN/TS 14472-1**

Elastische, textile und Laminatbodenbeläge - Planung, Vorbereitung und Verlegung  
Teil 1: Allgemeines

### **ÖNORM CEN/TS 14472-2**

Elastische, textile und Laminatbodenbeläge - Planung, Vorbereitung und Verlegung  
Teil 2: Textile Bodenbeläge

### **ÖNORM EN 986**

Textile Bodenbeläge - Fliesen - Bestimmung der Maßänderung infolge der Wirkungen wechselnder Feuchte- und Temperaturbedingungen und vertikale Flächenverformungen

### **ÖNORM EN ISO 10874**

Elastische, textile und Laminat-Bodenbeläge - Klassifizierung

### **ÖNORM EN 14041**

Elastische, textile und Laminat- und modulare mehrschichtige Bodenbeläge  
Wesentliche Merkmale

### **ÖNORM EN 14159**

Textile Bodenbeläge - Anforderungen für Toleranzen der (linearen) Maße von abgepassten Teppichen, Läufern, Teppichfliesen und Teppich-Auslegeware und des Musterrapports

### **ÖNORM EN ISO 24342**

Elastische und textile Bodenbeläge - Bestimmung der Kantenlänge, Rechtwinkligkeit und Geradheit von Platten

## **6.5 Normen für Verlegewerkstoffe**

### **ÖNORM EN ISO 22636**

Klebstoffe für Bodenbeläge - Anforderungen an das mechanische und elektrische Verhalten

### **ÖNORM EN ISO 22631**

Klebstoffe - Prüfverfahren für Klebstoffe für Boden- und Wandbeläge - Schälversuch

### **ÖNORM EN ISO 22632**

Klebstoffe - Prüfverfahren für Klebstoffe für Boden- und Wandbeläge - Scherversuch

### **ÖNORM EN ISO 22635**

Klebstoffe - Prüfverfahren für Klebstoffe für Boden- und Wandbeläge aus Kunststoff oder Gummi - Bestimmung der Maßänderung nach beschleunigter Alterung

### **ÖNORM EN ISO 22637**

Klebstoffe - Prüfverfahren von Klebstoffen für Bodenbeläge - Bestimmung des elektrischen Widerstandes von Klebstoff-Filmen und Verbunden

## **6.5 Normen für Bodenbelagsarbeiten**

### **ÖNORM B 2236**

Bodenbeläge und Holzfußböden – Werkvertragsnorm

### **ÖNORM B 5236**

Planung und Ausführung von Bodenbelags- und Holzfußbodenarbeiten

## 6.6 Technische Merkblätter des FCIÖ

Merkblatt-Nr.	Beschreibung
FCIÖ-Merkblatt 1	Kleben von Parkettböden
FCIÖ-Merkblatt 2	
FCIÖ-Merkblatt 3	Kleben von Elastomer-Bodenbelägen
FCIÖ-Merkblatt 4	Kleben von Linoleum-Bodenbelägen
FCIÖ-Merkblatt 5	Kleben von Kork-Bodenbelägen
FCIÖ-Merkblatt 6	Spachtelzahnungen für Bodenbelag-, Parkett- und Fliesenarbeiten
FCIÖ-Merkblatt 7	Kleben von PVC-Bodenbelägen
FCIÖ-Merkblatt 8	Beurteilen und Vorbereiten von Untergründen für Bodenbelag- und Parkettarbeiten
FCIÖ-Merkblatt 9	Technische Beschreibung und Verarbeitung von Bodenspachtelmassen
FCIÖ-Merkblatt 10	Bodenbelags- und Parkettarbeiten auf Fertigteil ESTRICHEN – Holzwerkstoff- und Gipsfaserplatten
FCIÖ-Merkblatt 11	Verlegen von lose verlegbaren bzw. wiederaufnehmbaren Teppichfliesen – <b>Wird nicht mehr aktualisiert!</b>
FCIÖ-Merkblatt 12	Kleben von Bodenbelägen mit Trockenklebstoffen
FCIÖ-Merkblatt 13	Kleben von textilen-Bodenbelägen
FCIÖ-Merkblatt 14	Schnellzementestriche und Zementestriche mit Estrichzusatzmitteln
FCIÖ-Merkblatt 15	Verlegen von Design- und Multilayer-Bodenbelägen
FCIÖ-Merkblatt 16	Anerkannte Regeln der Technik bei der CM-Messung
FCIÖ-Merkblatt 17	Auswirkungen des Raumklimas auf Bodenbeläge und Verlegewerkstoffe während der Verlegung und der Nutzung

## 6.7 Sonstige Normen und Merkblätter

### **ÖNORM DIN 18202:2013**

Toleranzen im Hochbau – Bauwerke

### **ÖNORM A 2050**

Vergabe von Aufträgen über Leistungen - Ausschreibung, Angebot, Zuschlag –  
Verfahrensnorm

### **ÖNORM B 2110**

Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen – Werkvertragsnorm

### **ÖNORM B 2111**

Umrechnung veränderlicher Preise von Bauleistungen – Werkvertragsnorm

### **ÖNORM B 2118**

Allgemeine Vertragsbestimmungen für Bauleistungen unter Anwendung des  
Partnerschaftsmodells, insbesondere bei Großprojekten – Werkvertragsnorm

Alle verfügbaren Merkblätter des Fachverbands der chemischen Industrie Österreich (FCIÖ) finden Sie in der jeweils aktuell gültigen Fassung unter:

**<https://www.fcio.at/branchen/bauchemie/>**

Die Hinweise und Angaben in diesem Merkblatt entsprechen bestem Wissen der Herausgeber nach derzeitigem Stand der Technik. Sie dienen als Information und als unverbindliche Richtlinie. Gewährleistungsansprüche können daraus nicht abgeleitet werden. Im Zweifelsfall sind entsprechende Probeverlegungen durchzuführen. Die Empfehlungen der Belag- und Verlegewerkstoffhersteller sind vorrangig zu beachten.